

## Sikadur® Arena

Arena sílica para usos especiales.

**Descripción** Arena de cuarzo lavada, seca y con granulometría definida. Se ofrece en 3 fracciones: fina, mediana y gruesa.

**Usos** Esparciéndola sobre recubrimientos epóxicos o morteros listos aún frescos **Sikadur Arena** se usa para:

- Mejorar su resistencia al desgaste, para elaborar superficies antideslizantes y aumentar la adherencia de capas posteriores.
- Para la limpieza y preparación de superficies metálicas (chorro de arena).
- Como agregado para la elaboración de morteros epóxicos. Para recubrir masillas bituminosas protegiéndolas del tráfico peatonal.

**Ventajas**

- Granulometría controlada
- Excelente limpieza y pureza de arena.

**Modo de Empleo**

Para la elaboración de morteros epóxicos  
Homogeneice previamente los componentes A y B de la resina epóxica elegida, agregue lentamente el **Sikadur Arena** de granulometría definida hasta su completa incorporación.

Para un piso Antiderrapante, epóxico, asfáltico o acrílico  
Agregue el **Sikadur Arena** en estado fresco. Cuando el producto seque, quite el exceso de **Sikadur Arena**.

**Datos Técnicos** Tamaños de las partículas de **Sikadur Arena**.

Fina	0,075 mm a 0,425 mm
Media	0,3 mm a 0,6 mm
Gruesa	0,6 mm a 1,18 mm
Masa unitaria suelta:	Aprox. 1,40 kg/l
Densidad absoluta:	Aprox. 2,60 kg/l

**Precauciones** El **Sikadur Arena**, debe estar perfectamente seco. Esparza la arena estando aún fresco el producto aplicado para así incorporarla bien a la superficie. Cuide de seleccionar la granulometría apropiada.

Construcción



## Medidas de Seguridad

En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico si persisten las molestias. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico.

## Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico** al **01 800 123 7452**.

### Sika Mexicana S.A. de C.V.

#### Sika Responde

**01 800 123 7452**

[soporte.tecnico@mx.sika.com](mailto:soporte.tecnico@mx.sika.com)

[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)

#### Planta y Regional Bajío

Tel: 01(442) 2 38 58 00

Fax: 01(442) 2 25 05 37

[regional.bajio@mx.sika.com](mailto:regional.bajio@mx.sika.com)

#### Regional Centro

Tel: 01(55) 26 26 54 30

Fax: 01(55) 26 26 54 44 ó 45

[regional.centro@mx.sika.com](mailto:regional.centro@mx.sika.com)

#### Regional Occidente

Tel/Fax: 01(33) 36 66 28 02, 03 y 05

[regional.occidente@mx.sika.com](mailto:regional.occidente@mx.sika.com)

#### Regional Norte

Tel: 01(81) 83 90 19 06 y 07

Fax: 01(81) 83 90 19 08

[regional.norte@mx.sika.com](mailto:regional.norte@mx.sika.com)

#### Regional Sureste

Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 y 86 79

[regional.sureste@mx.sika.com](mailto:regional.sureste@mx.sika.com)

#### Regional Noroeste

Tel/Fax: 01(662) 260 51 00

218 50 54 y 55

[regional.noroeste@mx.sika.com](mailto:regional.noroeste@mx.sika.com)

#### Regional Baja Norte

Tel/Fax: 01(664) 621 73 55

621 66 28 y 67 75

[regional.bajanorte@mx.sika.com](mailto:regional.bajanorte@mx.sika.com)

#### Oficina Baja Sur

Tel/Fax: 01(612) 121 44 07, 165 41 33

[oficina.bajasur@sika.com.mx](mailto:oficina.bajasur@sika.com.mx)

